

MERKBLATT 13: VeniLux Minerale

Technische Informationen und Anwendungshinweise

Produktbeschreibung:

VeniLux Minerale ist eine hochwertige dekorative Lasur auf Basis von Kalk und speziellen Additiven. Sie ermöglicht die Schaffung von verschleiernenden Effekten und wird für prestigeträchtige Dekorationen mit mattem Finish im Innenbereich verwendet.

Produktmerkmale:

VeniLux Minerale ist eine langlebige Mattverschleierung mit hoher Beständigkeit und hervorragender Dampfdurchlässigkeit. Dank sorgfältiger Formulierung besitzt das Produkt thixotrope Eigenschaften, die es während der Anwendung besonders gut bearbeitbar machen. Es eignet sich ideal als dekoratives Finish und bietet die Möglichkeit, ästhetische Effekte durch hohe Atmungsaktivität und natürlichen Charakter zu erzeugen. Die Farbtöne können mit dem VeniLux CS 1.0 Farbsystem personalisiert werden.

Technische Daten:

- Produktname: VeniLux Minerale
- Zusammensetzung: Kalk und Harze in wässriger Lösung
- Farbe: Milchig/transparent
- Verdünnung: 15 - 25% mit Wasser
- Menge pro Schicht: ca. 5-12 m² / Lt
- pH-Wert: 13
- Dampfdurchlässigkeit: SD bei 0,01 m (DIN 52 615)
- Wasseraufnahme: w bei 0,5 kg / (m² h^{0,5}) (EN 1062-3:2001)
- VOC-Klasse: VOC 0 g/l, Wandfarbe und Unterkategorie "L", max. Wert UE2010 30g/l
- Spezifisches Gewicht: 1,15 Kg/ L
- Verpackung: Eimer 250 ml, 1 L
- Hinweis: Oberflächen in den ersten 24 - 48 Stunden vor Wasser schützen

Anwendungshinweise:

- Anwendung mit Pinsel, Schwamm oder Rolle
- Eine oder mehrere Beschichtungen je nach gewünschtem Veredelungsgrad auftragen
- Die Basis muss sauber und trocken sein, nicht wesentliche Teile sowie Öl- oder Fettspuren müssen entfernt werden.
- "VeniLux Minerale" ist gebrauchsfertig und kann bei Bedarf für verschiedene dekorative Bedürfnisse verdünnt werden.
- Die Anwendungstemperatur liegt zwischen 5°C und 35°C. Die Oberfläche muss mindestens 48 Stunden vor direkter Feuchtigkeit geschützt werden.

Anmerkung:

Dieses technische Merkblatt wurde von den Technikern der Firma TRENDZEMENT verfasst. Alle Angaben wurden in Laboren experimentiert. Das Ergebnis hängt von der Verarbeitung und Technik ab.

Herstelldatum: 01.04.2020**Trendzement GmbH**

Dorfstraße 11

D-83379 Weibhausen

Tel: +49 8681 478330

Email: info@trendzement.deWebsite: www.trendzement.com

Technische Information: MERKBLATT 13 / VeniLux Minerale - Seite 2 von 2

Version: 1.0

Revisionsdatum: 01. April 2020