

MERKBLATT 05: VeniLux IMPERIUM matt

Produktbeschreibung:

VeniLux IMPERIUM matt ist eine "Grassello Paste" mit ausgewähltem fein geschliffenem Marmorpulver (600 Mikron), die einen glatten Venezianischen Marmorino-Effekt mit mittlerer Dicke (matt/halb-satiniert) erzeugt.

Anwendungsbereich:

Ideal für traditionelle Dekorationen mit mittleren Dicken. Matte Veredelung für Innenbereiche.

Produkteigenschaften:

VeniLux IMPERIUM matt ermöglicht eine Innenveredelung mit mehreren Schichten, um den traditionellen venezianischen matten Marmorino-Effekt zu erzielen. Die Abtönung des Produkts ist durch das Farbsystem VeniLux CS 1.0 möglich. Hochwertige Rohstoffe platzieren das Produkt VeniLux IMPERIUM matt auf der ökologischen Ebene von NATURE care. Es ist diffusionsoffen, atmungsaktiv, schimmelhemmend und frei von zusätzlichen Chemikalien. Es birgt keine Feuergefahr und ist geruchlos.

Technische Daten:

- Name: VeniLux IMPERIUM matt
- Zusammensetzung: "Dolomitic" Sumpfkalk (Grassello) mind. 12 Monate gelagert, Marmorpulver, Zusatzstoffe (< 4%)
- Konsistenz: Paste
- Farbe: Natürliches Weiß
- Anmischen: Gebrauchsfertig (bei Bedarf Verdünnung in Wasser 0-5%) ca. 1,2-1,6 m²/kg
- pH: 13
- Dampfdurchlässigkeit: SD - 0,04 m (DIN 52615)
- Wasseraufnahme: w - 0,3 kg / (m²h^{0,5}) (EN1062-3:2001)
- VOC-Klasse: VOC 4 g/l - Wandfarbe und Unterkategorie "L" Max.Value UE2010 30 g/l
- Spezifisches Gewicht: 1,75 kg/l
- Verpackung: 5 - 25 kg Eimer
- Lagerung: An einem trockenen Ort mit Temperaturen von min. 5° - max. 30°C aufbewahren.
- Hinweis: Oberflächen in den ersten 24 - 48 Stunden nach der Anwendung vor Regen schützen.

Gebrauchsanweisung:

- Grundieren Sie die Basis mit einem VeniLux Primer.
- Verwendung einer Edelstahlkelle.

- Basis muss sauber, trocken, tragfähig und fest sein. Entfernen Sie nicht wesentliche Teile, Fettrückstände oder Öle. Unebenheiten vorspachteln.
- Tragen Sie 2 oder mehr Beschichtungen auf. Verfeinern Sie den Glanzgrad nach dem Auftragen.
- Lassen Sie die erste Beschichtung mindestens 4 Stunden trocknen, um eine gute Haftung an der Oberfläche zu gewährleisten.
- Verarbeitungstemperatur: 5° bis 35°C.
- Kalkprodukte trocknen regulär und härten durch Karbonisieren aus, das bei Kontakt mit der Luft eintritt.

Notizen:

Dieses technische Merkblatt wurde von den Technikern der Firma TRENDZEMENT erstellt. Alle technischen und wissenschaftlichen Angaben wurden in Laboren getestet. Die Verantwortung und das Ergebnis liegen in der Verarbeitung und der Technik.

Herstelldatum: 01. April 2020

Trendzement GmbH

Dorfstraße 11

D-83379 Weibhausen

Telefon: +49 8681 478330

E-Mail: info@trendzement.de

Web: www.trendzement.com

Technische Information: MERKBLATT 05 / VeniLux Imperium matt - Seite 2 von 2

Version: 1.0

Revisionsdatum: 01. April 2020