

MERKBLATT 16: VeniLux ZFM 1.0

Technische Informationen und Anwendungshinweise

Produktbeschreibung:

VeniLux ZFM 1.0 ist eine zementäre, faserverstärkte und schwundarme Spachtelmasse in Pulverform. Sie eignet sich für den Innen- und Außenbereich und ermöglicht eine Nivellierung von 0,5 bis 5 mm. Die Masse zeichnet sich durch ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und hohe Weiße aus.

Anwendungsbereiche:

Ideal für die Nivellierung von Putz, Beton, Trockenbau und mehr. Geeignet für Decken und Wände zur Vollflächen- und Teilspachtelung.

Produkteigenschaften:

"VeniLux ZFM 1.0" ist eine zementbasierte Spachtelmasse mit hoher Weißgrad. Das pulverisierte Material enthält inerte Füllstoffe und Additive, die eine erstklassige Bearbeitbarkeit, Haftung und Langlebigkeit gewährleisten. Die Anwendung ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich möglich. Das Produkt ermöglicht eine feine und homogene Oberflächenglättung mit einer Korngröße von 500 Mikron.

Technische Daten:

- Produktname: ZFM 1.0
- Zusammensetzung: Zementbasis, inerte und ausgewählte Füllstoffe, Additive
- Art: Weißes Pulver
- Farbe: Weiß
- Anmischen: 45% in Wasser
- Menge pro Schicht: 1,6 Kg/m² pro mm (abhängig von Schichtstärke)
- pH-Wert: 13 (verdünnt)
- Topfzeit: ca. +/- 45 Minuten
- Maximale Dicke pro Schicht: 0,5 - 5 mm
- Härte: > 6 N / mm²
- Verpackung: 20 Kg
- Entsorgung: Leere Behältnisse oder getrocknete Produktrückstände gemäß örtlichen Vorschriften entsorgen.

Anwendungshinweise:

- Untergründe vorbereiten.
- Untergrund muss frei von losen Teilen sein.
- Öl oder Fett von der Oberfläche entfernen.

- ZFM 1.0 mit der angegebenen Menge Wasser mischen.
- Kleine Mengen anmischen, da die Topfzeit 45 bis 60 Minuten beträgt.
- Oberfläche kann nach Trocknung gut zwischengeschliffen werden.
- Anwendungstemperatur: 5 °C bis 35 °C.

Anmerkung:

Dieses technische Merkblatt wurde von den Technikern der Firma TRENDZEMENT verfasst. Alle Angaben wurden in Laboren experimentiert. Das Ergebnis hängt von der Verarbeitung und Technik ab.

Herstelldatum: 01.04.2020

Trendzement GmbH

Dorfstraße 11

D-83379 Weibhausen

Tel: +49 8681 478330

Email: info@trendzement.de

Website: www.trendzement.com

Technische Information: MERKBLATT 16 / VeniLux ZMF 1.0 - Seite 2 von 2

Version: 1.0

Revisionsdatum: 01. April 2020